

# 油密封用丁晴橡胶性能参数

| 序号  | 项目  | 指标  | 试验方法       |                   |         |                |
|-----|---|---|------------|-------------------|---------|----------------|
|     |   |   | GB         | ISO               | ASTM    | DIN            |
| 1   | 颜色  | 黑色 Black  | /          | /                 | /       | /              |
| 2   | 邵氏硬度, ShA   | 70±5  | GB/T531.1  | 7619-1            | D2240   | 53505          |
| 3   | 脆性温度, °C  | ≤-30 或 ≥-45   | GB/T1682   | 812               | D2137   | 53546          |
| 4   | 拉伸强度, MPa   | ≥15.0   | GB/T528    | 37                | D412    | 53504          |
| 5   | 扯断伸长率, %  | ≥250  |            |                   |         |                |
| 6   | 撕裂强度, kN/m  | ≥25.0   | GB/T529    | 34                | D6248   | 53506          |
| 7☆  | 热空气压缩永久变形<br>(压缩 25%, 125°C, 24h), %                          | ≤30.0   | GB/T7759.1 | 815-1             | D395    | 53517          |
| 8☆  | 浸变压蒸油压缩永久变形<br>(压缩 25%, 125°C, 168h), %                       | ≤45.0   |            |                   |         |                |
| 9   | 热空气老化<br>(125°C, 72h)   | 硬度变化, 度<br>0~+10  | GB/T3512   | 188               | D573    | 53508          |
|     |   | 拉伸强度变化率, %<br>≥-20  |            |                   |         |                |
|     |   | 扯断伸长率变化率, %<br>≥-30                                       |            |                   |         |                |
| 10☆ | 耐变压器油<br>(125°C, 168h)  | 硬度变化值<br>-2~48  | GB/T1690   | 1817              | D471    | 53521          |
|     |   | 体积变化率, %<br>-2~48   |            |                   |         |                |
| 11☆ | 与变压器油相容性<br>(800mL油, 表面积为 65cm <sup>2</sup> ,<br>100°C, 164h) | 变压器油介面损耗因数<br>$\tan\delta$ (90°C) 增量<br>(与空油比较) $10^{-2}$ | ≤0.5       | JB/T8448.1<br>附录A | —       | D3455<br>—     |
| 12  | 遇臭氧龟裂静态拉伸   | 拉伸 20%, 16h, 40°C,<br>臭氧浓度为 $50 \times 10^{-6}$           | 无龟裂        | GB/T7782          | 1431-1B | D1149<br>53509 |